

CARATTERISTICHE DEI LEGNI UTILIZZATI

SPECIE LEGNOSA	NOME BOTANICO	PROVENIENZA	DENSITÀ' kg/m3 (valore max)	DURABILITÀ' (Resistenza a funghi/insetti)	STABILITÀ' dimensionale	CONDUTTIVITÀ' TERMICA W/(Mk)
ACERO CANADESE	Acer Saccharum	Canada USA	600	SCARSA	MEDIA	0,13
ACERO EUROPEO	Acer Pseudoplatanus	Europa Centrale	670	SCARSA	BASSA	0,13
AFRORMOSIA	Pericopsis Elata	Africa	760	OTTIMA	MEDIO-ELEVATA	0,17
BADI'	Nauclea Badi	Africa	900	OTTIMA	BASSA	0,22
CABREUVA (INCENSO)	Myrcarpus Frondosus	America Meridionale	850	BUONA	MEDIO-ELEVATA	0,17
CILIEGIO EUROPEO	Prunus Avium	Europa	620	SCARSA	MEDIO-ELEVATA	0,13
CUMARU'	Coumarouna odorata	America Meridionale	850	OTTIMA	BASSA	0,17
DOUSSIE' AFRICA	Azelia pachyloba	Africa	800	BUONA	ELEVATA	0,17
FAGGIO EVAPORATO	Fagus Sylvatica	Europa	750	SCARSA	MEDIA	0,17
FRASSINO	Fraxinus Excelsior	Europa (Croazia, Slovenia)	720	MEDIA	MEDIA	0,17
IPE' LAPACHO	Tabebuia Impetiginosa	America Meridionale	850	OTTIMA	BASSA	0,17
IROKO	Chlorophora/ milicia Excelsa	Africa	660	BUONA	ELEVATA	0,13
JATOBA'	Hymenaea Courbaril	America Meridionale	750	BUONA	MEDIO-ELEVATA	0,17
MERBAU	Intsia Palembanica	Asia	650	OTTIMA	ELEVATA	0,13
MUTENYE	Guibourtia Ehie/Arnoldiana	Africa	760	BUONA	BASSA	0,17
NOCE EUROPEO	Junglas Regia	Area Mediterranea	720	BASSA	MEDIO-ELEVATA	0,17
OLIVO	Olea Europea	Area Mediterranea	950	BUONA	MEDIA	0,17
PANGA PANGA	Milletia Stuhlmannii	Africa	700	BUONA	MEDIO-ELEVATA	0,17
ROVERE	Quercus Petraea	Europa (Croazia, Slovenia)	750	BUONA	MEDIO-ELEVATA	0,17
TATAJUBA	Bagassa Guianensis	America Meridionale	900	OTTIMA	MEDIA	0,22
TEAK AFRICA	Tectona Grandis LF	Africa	700	OTTIMA	MEDIO-ELEVATA	0,17
TEAK ASIA	Tectona Grandis	Asia (Indonesia, Birmania)	650	OTTIMA	ELEVATA	0,13
WENGE'	Milletia laurentii	Africa	680	BUONA	MEDIO-ELEVATA	0,13

La qualità del "Legnotto" è detta "I^a Comune", che tollera cioè una percentuale di difetti, quali nodi o variazioni di colore, ed è regolamentata dalla più severa norme U.S.A. per la classificazione del legno;

Le confezioni di "Legnotto" non comprendono i materiali necessari per la posa e il fissaggio, quali colle, vernici e viti;

La ditta Bordiga Francesco S.p.A. declina ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati, da un uso improprio e non contemplato sopra, del suo "Legnotto".